

SCHEDA TECNICA N°28

PROT CASA

Idropittura acrilica al quarzo supercoprente per interni ed esterni

DESCRIZIONE PRODOTTO

PROT CASA è un' idropittura acrilica al quarzo con ottimo potere riempitivo ed uniformante.

Il prodotto, grazie alla sua formulazione a base di speciali resine in emulsione acquosa, è indicato specialmente per i supporti esterni, in quanto è dotato di ottima resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti.

PROT CASA possiede un altissima resistenza al lavaggio e all'ambiente alcalino tipico dei supporti in cemento ed in genere degli intonaci.

L'aspetto estetico derivante dall'applicazione di PROT CASA risulta essere opaco liscio o leggermente buccato.

INDICAZIONI D'IMPIEGO

Muri Nuovi:

Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto. Nel caso di intonaco, assicurarsi che abbia un tempo di maturazione di almeno 28 giorni.

- Rimuovere, spazzolando oppure mediante lavaggio, gli eventuali granuli da intonaco o le efflorescenze presenti. Asportare completamente strati di vecchie pitture a calce o a tempera.
- Per le superfici interne, livellare le irregolarità del supporto con RASAN STUCCO o con K-STUKK ; per le superfici esterne usare RIVENDUIT CALCE. Per eventuali buchi o microlesioni, stuccare le pareti interne con STUCCO TRE STELLE e quelle esterne con ESTERN STUCCO.
- Carteggiare i rappezzi e le stuccature con carta vetrata. Dopodichè asportare i depositi di polvere.
- Applicare 1 mano di isolante SCIK PURAL ACRIL o FISSATIVO ACRILICO TRE STELLE.
- Procedere con pennello o rullo, all'applicazione di due mani di PROT. CASA, da diluire con acqua nelle seguenti percentuali: 1°mano 25-30% circa; 2°mano 20-25% circa.

Muri Vecchi:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto.
- In presenza di vecchie pitture asportare le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti.
- Procedere come per i muri nuovi da terzo punto in poi.

DATI TECNICI

Natura del Legante	Copolimero acrilico in emulsione acquosa
Viscosità	
Essicazione	2 h al tatto, 6-12 h completo.
Diluizione	Acqua 25-30% 1°mano 20-25% 2°mano
Resa	4-5m ² /Lt
Peso Specifico	1,600Kg/Lt
Colori Disponibili	Bianco o colorato
Aspetto Applicato	Opaco liscio o buccato
Aspetto in Confezione	
Immagazzinamento	Max Temp. +30°C, Min T. +5°C
Stabilità	2 anni (in imballo originale non aperto)
VOC	µGr/m ³
TVOC	N/A
PH	N/A
Pulizia Attrezzi	Acqua
Confezionamento	4LT,14LT

CARATTERISTICHE

Caratteristiche:	Quarzo.
Applicabile su:	Muri,Legno.
Per:	Interni ed Esterni.
Certificati:	

ATTREZZI E PRODOTTI CORRELATI

Attrezzi:	Rullo,Pennello.
Prodotti Correlati:	RASAN STUCCO,K-STUKK,STUCCO TRE STELLE,ESTERN STUCCO,SCIK PURAL ACRIL,FISSATIVO TRE STELLE.

Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 285 del 16/7/98 e successive modifiche ed aggiornamenti. Usare il prodotto secondo le vigenti Norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente; lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza SSR28.

VOCE DI CAPITOLATO

Pittura acrilica al quarzo liscio o buccato, lavabile, supercoprente per esterni ed interni.

Applicazioni, su superfici già predisposte, di pittura acrilica al quarzo per esterni PROT. CASA cod.PC01 a base di copolimeri in emulsione acquosa e cariche minerali, in almeno 2 strati, nelle quantità determinate dall'assorbimento del supporto.

Fornitura e posa in opera del materiale €..... al Mq.

NOTE

- N.1 Attenzione il Peso Specifico indicato potrebbe non coincidere con il Peso Netto di confezione per motivi tecnici di colorazione
- N.2 Il periodo di stabilità è puramente indicativo, si riferisce al tempo minimo di stabilità del prodotto se stoccati in buone condizioni secondo le istruzioni fornite, nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate. Se stoccati adeguatamente la durata del prodotto può essere più di 2 anni e può avere stabilità di diversi anni.
- N.3 La Rivedil garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche, tuttavia, essendo elementi quali condizioni atmosferiche, manodopera, utensili, qualità di prodotti terzi ed altri, al di fuori del diretto controllo della Rivedil, tale documento non costituisce garanzia, né la Rivedil autorizza i suoi agenti e/o rappresentanti a fornire qualsiasi tipo di garanzia in base alle informazioni contenute in questo documento. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.